

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Руссоль»

Утверждаю
 Директор ООО «РУССОЛЬ»
 С.В. Черный
 «01» «02» 2023г.

Технические параметры пленки полиэтиленовой для групповой упаковки соли,
 фасованной в полиэтиленовые пакеты,
 ЦДПС Усолъе

№	Параметры, подлежащие контролю	Нормативный показатель
1	Наименование материала	пленка полиэтиленовая пищевая
2	Тип	Полотно
3	Ширина полотна, мм	1006
4	Толщина пленки, мкм	не менее 90 не более 100
5	Диаметр рулона, мм	min 300 max 350
6	Диаметр втулки/шпули, мм	76
7	Вес рулона, кг	min 30 max 60
8	Адгезия краски к пленке, балл	3
9	Цвет пленки	прозрачный
10	Качество печати	Четкое, легко читаемое, без смещения рисунка и надписей. Расположение информации по центру полотна согласно утвержденному в ООО «Руссоль» макету (Приложение №1, Приложение №2)
11	Шаг печати, мм	250
12	Намотка рулона	Плотная, с сохранением центровки по оси намотки, витки не должны выступать из краев рулона.
13	Смещение намотки по торцу рулона, мм	0-1
14	Наличие стыковки полотна в рулоне	Не допускается
15	Внешний вид пленки	Пленка не должна иметь запрессованных складок, разрывов, отверстий, механических повреждений, цветных полос от перегрева сырья.
16	Прочность полиэтиленовой пленки	Для определения прочности полиэтиленовой пленки: Выполняют трехкратное сбрасывание сформированного мешка, наполненного фасованной солью, с высоты 1,5м. После каждого сбрасывания не должно быть разрыва и потери содержимого.
17	Наличие документов, подтверждающих возможность контакта материала и его составляющих компонентов с пищевой продукцией	Да
18	Другие параметры	Должны соответствовать требованиям НТД на продукцию и технических регламентов Таможенного Союза, содержащих требования к упаковке пищевой продукции.

Составил:

Специалист по входному контролю Г.М. Митрошук «31» 01. 2023г.

Согласовано:

Руководитель ДМСК Е.И. Матвеева «31» 01 2023г.

Коммерческий директор А.В. Бульчев «01» 02 2023г.

Технический директор Р.В. Грамма «01» 02 2023 г.

Руководитель ПТО Д.Н. Болотный «31» 01 2023 г.

Начальник ОУ и ОС А.Н. Терещенко «31» 01 2023 г.

Г.М. Митрошук

Утверждаю
Директор ООО «Руссоль»
С.В. Черный
«07» 02 2023 г.

Приложение № 1 к техническим параметрам пленки полиэтиленовой для групповой
упаковки соли,
фасованной в полиэтиленовые пакеты,
ЦДПС Усолье

Макет «Соль пищевая выварочная экстра»

	ООО «РУССОЛЬ»	
	460009, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1 Адрес производства: 665453, Россия, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 60.	
	Соль пищевая выварочная ГОСТ Р 51574-2018 Фасованная Сорт экстра 20 упаковочных единиц	
	Гранулометрический состав: до 0,8 мм включ. не менее 75,0%, свыше 0,8 мм до 1,2 мм включ. не более 25,0% Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 г.	Масса нетто 20,0 кг Масса брутто 20,120 кг.
	 24610007350017	Произведено из соли каменной. Состав: соль пищевая выварочная экстра, агент антислеживающий Е 536. Номер смены, дата изготовления и упаковывания указаны на потребительской упаковке.

Примечание:

Текстовая информация «Соль пищевая выварочная»; «Сорт Экстра»; «Масса нетто 20,0 кг»; «Масса брутто 20,120кг»; «Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения» шрифтом высотой не менее 2мм.

Текстовая информация «Произведено из соли каменной»; «Хранить в сухом месте»; «665453, Россия, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 60» указывается шрифтом высотой не менее 0,8мм.

Размер рисунка 170*90мм

Печать штрихкода – на белом фоне.

Согласовано:

Руководитель ДМСК  Е.И. Матвеева «07» 02 2023г.

Коммерческий директор  А.В. Булычев «07» 02 2023г.

