

Общество с ограниченной ответственностью «Руссоль»

Утверждаю
 Директор ООО «РУССОЛЬ»
 С.В.Черный
 «16» 02 2023г.

**Технические параметры
 пленки полиэтиленовой термоусадочной для упаковки соли брикетированной**

№п/п	Параметр	Значение
1	Наименование материала	Пленка полиэтиленовая термоусадочная трехслойная с антистатиком, без печати
2	Тип	Полотно
3	Цвет	Прозрачный
4	Ширина полотна, мм	300+2
5	Толщина пленки, мкм	Для пленки из вторичного сырья 70+5 Для пленки из первичного сырья 55-63
6	Диаметр рулона, см	23-25
7	Внешний вид пленки	Пленка не должна иметь запрессованных складок, разрывов, отверстий, кроме искусственной перфорации, механических повреждений, цветных полос от перегрева сырья
8	Намотка рулона	Плотная, с ровными торцами
9	Смещение намотки по торцу рулона, мм	Не более 1
10	Другие параметры	Должны соответствовать требованиям НТД на продукцию

Составил:

Руководитель ДМСК М.Е.Сух Е.И. Матвеева «09» 02 2023г.

Согласовано:

Коммерческий директор А.В. Булычев «15» 02 2023г.

Технический директор Р.В. Грамма «13» 02 2023г.

Руководитель ПТО Д.Н. Болотный «13» 02 2023г.

Начальник ФПКС ЦДПС Илецксоль А.А. Сухов «04» 02 2023г.