

Общество с ограниченной ответственностью «Руссоль»

Утверждаю
Директор ООО «РУССОЛЬ»
С.В. Черный
«16» 02 2023г.

Технические параметры
пленки полиэтиленовой термоусадочной

№п/п	Параметр	Значение
1	Наименование материала	Пленка полиэтиленовая термоусадочная трехслойная с антистатиком, без печати
2	Тип	Полотно
3	Цвет	Прозрачный
4	Ширина полотна, мм	518-520
5	Толщина пленки, мкм	Для пленки из вторичного сырья 70+5 Для пленки из первичного сырья 55-63
6	Диаметр втулки, мм	76
7	Диаметр рулона, см	20-25
8	Внешний вид пленки	Пленка не должна иметь запрессованных складок, разрывов, отверстий, кроме искусственной перфорации, механических повреждений, цветных полос от перегрева сырья
9	Намотка рулона	Плотная, с ровными торцами
10	Смещение намотки по торцу рулона, мм	Не более 1
11	Усадка в продольном направлении, %, не менее в поперечном направлении, %, не менее	60 30
12	Другие параметры	Должны соответствовать требованиям НТД на продукцию

Составил:

Руководитель ДМСК М.Е.у Е.И. Матвеева «09» 02 2023г.

Согласовано:

Коммерческий директор А.В. Булычев «15» 02 2023г.

Технический директор Р.В. Грамма «13» 02 2023г.

Руководитель ПТО Д.Н. Болотный «13» 02 2023г.

Начальник ФПКС ЦДПС Илецксоль А.А. Сухов «09» 02 2023г.